

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W030744

第 1 页 共 8 页

检 测 报 告

|                                     |                                                                                                                       |               |            |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 样品名称                                | 冬装上衣                                                                                                                  |               | 检测类别       | 委托检测       |
| 型号规格                                | /                                                                                                                     |               | 商标         | /          |
| 委托单位                                | 名称                                                                                                                    | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |            |            |
|                                     | 地址                                                                                                                    | /             | 电话         | /          |
| 相关单位名称                              | 浙江乔治白服饰股份有限公司                                                                                                         |               | 样品获取方式     | 快递         |
| 款号/批号/货号                            | 330.660.2600023                                                                                                       |               | 委托样品数量     | 4件         |
| 样品状态/描述                             | 无异常/<br>藏青色/黄色                                                                                                        |               | 委托样品送到日期   | 2026-08-21 |
| 检测依据/判定依据                           | GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013 |               |            |            |
| 检测日期                                | 2026-08-21 至                                                                                                          |               | 2026-08-26 |            |
| 检测结论                                | <div>详见检测结果汇总页</div> <div>(盖章)</div> <div>签发日期 2026-08-26</div>                                                       |               |            |            |
| 备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。 |                                                                                                                       |               |            |            |

批准

施廷婷

编制

杨妃妃

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W030744-1、外件：面料

| 检 测 结 果 汇 总 |            |          |       |             |                       |      |
|-------------|------------|----------|-------|-------------|-----------------------|------|
| 序号          | 检测项目名称     |          | 单位    | 技术要求<br>B类  | 检测结果                  | 单项判定 |
| 1           | 纤维含量       |          | %     | 聚酯纤维 100    | 聚酯纤维 100<br>(非纤维物质除外) | 符合   |
| 2           | 接缝强力       | 面料       | N     | ≥140        | 后袖窿缝：350              | 符合   |
|             |            | 里料       | N     | /           | 不适用                   | /    |
| 3           | 燃烧性能       | 燃烧等级（洗前） | /     | /           | 不适用                   | /    |
|             |            | 燃烧等级（洗后） | /     | /           | 不适用                   | /    |
| 4           | 胀破强力       |          | kPa   | /           | 不适用                   | /    |
| 5           | 顶破强力       |          | N     | /           | 不适用                   | /    |
| 6           | 起毛起球       |          | 级     | ≥3-4        | 4-5                   | 符合   |
| 7           | 接缝处纱线滑移    |          | mm    | ≤6          | 袖缝：2                  | 符合   |
| 8           | 断裂强力       | 经向       | N     | ≥200        | 1300                  | 符合   |
|             |            | 纬向       | N     | ≥200        | 590                   | 符合   |
| 9           | pH值        |          | /     | 4.0~8.5     | 6.6                   | 符合   |
| 10          | 甲醛含量       |          | mg/kg | ≤75         | 未检出                   | 符合   |
| 11          | 可分解致癌芳香胺染料 |          | mg/kg | 禁用<br>(≤20) | 未检出<br>(详见第7页)        | 符合   |
| 12          | 耐水色牢度      | 原样变色     | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[聚酯纤维] | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[棉]    | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
| 13          | 耐酸汗渍色牢度    | 原样变色     | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[聚酯纤维] | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[棉]    | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
| 14          | 耐碱汗渍色牢度    | 原样变色     | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[聚酯纤维] | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[棉]    | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
| 15          | 耐摩擦色牢度     | 干摩[经向]   | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 干摩[纬向]   | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 湿摩[经向]   | 级     | ≥3          | 4                     | 符合   |
|             |            | 湿摩[纬向]   | 级     | ≥3          | 4                     | 符合   |

上海纺织集团检测标准有限公司  
检 测 报 告

样品编号:26W030744-1、外件：面料

| 检 测 结 果 汇 总 |           |          |    |            |      |      |
|-------------|-----------|----------|----|------------|------|------|
| 序号          | 检测项目名称    |          | 单位 | 技术要求<br>B类 | 检测结果 | 单项判定 |
| 16          | 耐皂洗色牢度    | 原样变色     | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
|             |           | 沾色[聚酯纤维] | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
|             |           | 沾色[棉]    | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
| 17          | 耐光色牢度     |          | 级  | ≥4         | 4    | 符合   |
| 18          | 耐光、汗复合色牢度 | 酸性       | 级  | /          | 不适用  | /    |
|             |           | 碱性       | 级  | /          | 不适用  | /    |

样品编号:26W030744-2、外件：里料

| 检 测 结 果 汇 总 |            |          |       |             |                |      |
|-------------|------------|----------|-------|-------------|----------------|------|
| 序号          | 检测项目名称     |          | 单位    | 技术要求<br>B类  | 检测结果           | 单项判定 |
| 1           | 纤维含量       |          | %     | 聚酯纤维 100    | 聚酯纤维 100       | 符合   |
| 2           | 接缝强力       | 面料       | N     | /           | 不适用            | /    |
|             |            | 里料       | N     | ≥80         | 后袖窿缝：310       | 符合   |
| 3           | 接缝处纱线滑移    |          | mm    | /           | 不适用            | /    |
| 4           | pH值        |          | /     | 4.0~8.5     | 6.3            | 符合   |
| 5           | 甲醛含量       |          | mg/kg | ≤75         | 未检出            | 符合   |
| 6           | 可分解致癌芳香胺染料 |          | mg/kg | 禁用<br>(≤20) | 未检出<br>(详见第7页) | 符合   |
| 7           | 耐水色牢度      | 原样变色     | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
|             |            | 沾色[聚酯纤维] | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
|             |            | 沾色[棉]    | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
| 8           | 耐酸汗渍色牢度    | 原样变色     | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
|             |            | 沾色[聚酯纤维] | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
|             |            | 沾色[棉]    | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
| 9           | 耐碱汗渍色牢度    | 原样变色     | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
|             |            | 沾色[聚酯纤维] | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
|             |            | 沾色[棉]    | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
| 10          | 耐摩擦色牢度     | 干摩[直向]   | 级     | ≥3-4        | 4              | 符合   |
|             |            | 湿摩[直向]   | 级     | ≥3          | 4              | 符合   |

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W030744-3、外件：黄色拼料

| 检 测 结 果 汇 总 |            |       |             |                |      |
|-------------|------------|-------|-------------|----------------|------|
| 序号          | 检测项目名称     | 单位    | 技术要求<br>B类  | 检测结果           | 单项判定 |
| 1           | pH值        | /     | 4.0~8.5     | 6.6            | 符合   |
| 2           | 甲醛含量       | mg/kg | ≤75         | 未检出            | 符合   |
| 3           | 可分解致癌芳香胺染料 | mg/kg | 禁用<br>(≤20) | 未检出<br>(详见第7页) | 符合   |

样品编号:26W030744-4、内件：面料

| 检 测 结 果 汇 总 |            |          |       |             |                       |      |
|-------------|------------|----------|-------|-------------|-----------------------|------|
| 序号          | 检测项目名称     |          | 单位    | 技术要求<br>B类  | 检测结果                  | 单项判定 |
| 1           | 纤维含量       |          | %     | 聚酯纤维 100    | 聚酯纤维 100<br>(非纤维物质除外) | 符合   |
| 2           | 燃烧性能       | 燃烧等级（洗前） | /     | /           | 不适用                   | /    |
|             |            | 燃烧等级（洗后） | /     | /           | 不适用                   | /    |
| 3           | 胀破强力       |          | kPa   | /           | 不适用                   | /    |
| 4           | 顶破强力       |          | N     | ≥250        | 1079                  | 符合   |
| 5           | 起毛起球       |          | 级     | /           | 2-3                   | /    |
| 6           | 断裂强力       | 经向       | N     | /           | 不适用                   | /    |
|             |            | 纬向       | N     | /           | 不适用                   | /    |
|             |            | 纵向       | N     | /           | 不适用                   | /    |
|             |            | 横向       | N     | /           | 不适用                   | /    |
| 7           | pH值        |          | /     | 4.0~8.5     | 6.3                   | 符合   |
| 8           | 甲醛含量       |          | mg/kg | ≤75         | 未检出                   | 符合   |
| 9           | 可分解致癌芳香胺染料 |          | mg/kg | 禁用<br>(≤20) | 未检出<br>(详见第7页)        | 符合   |
| 10          | 耐水色牢度      | 原样变色     | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[聚酯纤维] | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[棉]    | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
| 11          | 耐酸汗渍色牢度    | 原样变色     | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[聚酯纤维] | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |
|             |            | 沾色[棉]    | 级     | ≥3-4        | 4                     | 符合   |

上海纺织集团检测标准有限公司  
检 测 报 告

样品编号:26W030744-4、内件：面料

| 检 测 结 果 汇 总 |           |          |    |            |      |      |
|-------------|-----------|----------|----|------------|------|------|
| 序号          | 检测项目名称    |          | 单位 | 技术要求<br>B类 | 检测结果 | 单项判定 |
| 12          | 耐碱汗渍色牢度   | 原样变色     | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
|             |           | 沾色[聚酯纤维] | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
|             |           | 沾色[棉]    | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
| 13          | 耐摩擦色牢度    | 干摩[直向]   | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
|             |           | 湿摩[直向]   | 级  | ≥3         | 4    | 符合   |
| 14          | 耐皂洗色牢度    | 原样变色     | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
|             |           | 沾色[聚酯纤维] | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
|             |           | 沾色[棉]    | 级  | ≥3-4       | 4    | 符合   |
| 15          | 耐光色牢度     |          | 级  | ≥4         | 4    | 符合   |
| 16          | 耐光、汗复合色牢度 | 酸性       | 级  | /          | 不适用  | /    |
|             |           | 碱性       | 级  | /          | 不适用  | /    |

样品编号:26W030744-5、内件：黄色拼料

| 检 测 结 果 汇 总 |            |       |             |                |      |
|-------------|------------|-------|-------------|----------------|------|
| 序号          | 检测项目名称     | 单位    | 技术要求<br>B类  | 检测结果           | 单项判定 |
| 1           | pH值        | /     | 4.0~8.5     | 6.3            | 符合   |
| 2           | 甲醛含量       | mg/kg | ≤75         | 未检出            | 符合   |
| 3           | 可分解致癌芳香胺染料 | mg/kg | 禁用<br>(≤20) | 未检出<br>(详见第7页) | 符合   |

样品编号:26W030744-6、整体

| 检 测 结 果 汇 总 |               |    |    |            |                    |      |
|-------------|---------------|----|----|------------|--------------------|------|
| 序号          | 检测项目名称        |    | 单位 | 技术要求<br>B类 | 检测结果               | 单项判定 |
| 1           | 水洗尺寸变化率       | 长度 | %  | -2.5~+1.5  | -0.4               | 符合   |
|             |               | 宽度 | %  | -2.5~+1.5  | -0.2               | 符合   |
| 2           | 水洗后扭曲率        | 上衣 | %  | ≤5         | 0                  | 符合   |
| 3           | 洗后外观质量        |    | /  | 符合标准规定     | 经水洗后，外观无明显变化。 变色4级 | 符合   |
| 4           | 断针类残留物        |    | /  | 不允许        | 未检出                | 符合   |
| 5           | 婴幼儿及儿童服装的绳带要求 |    | /  | 符合标准规定     | 符合标准规定             | 符合   |
| 6           | 锐利尖端与锐利边缘     |    | /  | 不应存在       | 不存在                | 符合   |

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W030744-6、整体

| 检 测 结 果 汇 总                                                                                                                                                                     |        |    |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------|------|
| 序号                                                                                                                                                                              | 检测项目名称 | 单位 | 技术要求<br>B类 | 检测结果 | 单项判定 |
| 7                                                                                                                                                                               | 异味     | /  | 无          | 无    | 符合   |
| <div>备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。</div> <div>2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。</div> <div>3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。</div> <div>4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。</div> |        |    |            |      |      |
| <div>以下空白。</div>                                                                                                                                                                |        |    |            |      |      |

上海纺织集团检测标准有限公司  
检 测 报 告

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

| 序号 | 芳香胺名称        | 化学文摘<br>编号<br>CAS-NO | 结果<br>(mg/kg) | 序号 | 芳香胺名称                 | 化学文摘<br>编号<br>CAS-NO | 结果<br>(mg/kg) |
|----|--------------|----------------------|---------------|----|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 4-氨基联苯       | 92-67-1              | 未检出           | 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0             | 未检出           |
| 2  | 联苯胺          | 92-87-5              | 未检出           | 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | 120-71-8             | 未检出           |
| 3  | 4-氯-邻甲苯胺     | 95-69-2              | 未检出           | 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)    | 101-14-4             | 未检出           |
| 4  | 2-萘胺         | 91-59-8              | 未检出           | 16 | 4,4'-二氨基二苯醚           | 101-80-4             | 未检出           |
| 5  | 邻氨基偶氮甲苯      | 97-56-3              | 未检出           | 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚          | 139-65-1             | 未检出           |
| 6  | 5-硝基-邻甲苯胺    | 99-55-8              | 未检出           | 18 | 邻甲苯胺                  | 95-53-4              | 未检出           |
| 7  | 对氯苯胺         | 106-47-8             | 未检出           | 19 | 2,4-二氨基甲苯             | 95-80-7              | 未检出           |
| 8  | 2,4-二氨基苯甲醚   | 615-05-4             | 未检出           | 20 | 2,4,5-三甲基苯胺           | 137-17-7             | 未检出           |
| 9  | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 101-77-9             | 未检出           | 21 | 邻氨基苯甲醚                | 90-04-0              | 未检出           |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺   | 91-94-1              | 未检出           | 22 | 4-氨基偶氮苯               | 60-09-3              | 未检出           |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 119-90-4             | 未检出           | 23 | 2,4-二甲基苯胺             | 95-68-1              | 未检出           |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺  | 119-93-7             | 未检出           | 24 | 2,6-二甲基苯胺             | 87-62-7              | 未检出           |

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

| 检测情况说明     |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样品特征<br>状态 | <div></div> |
| 贴样         |                                                                                                |
| 其他<br>说明   | <div></div>                                                                                    |